



Κωδ: 14018

X38

Esmalte Metalizado EX-380

Μεταλιζέ Βερνικόχρωμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας μεταλλικό γυαλιστερό χρώμα με διακοσμητικό φινίρισμα μακράς διάρκειας. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

- Αδιάβροχο
- Ανθεκτικό
- Υψηλής γυαλάδας
- Ταχυστέγνωτο

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Για κάθε επιφάνεια από σίδηρο ή αστάλι όπου επιθυμείτε ένα ανθεκτικό μεταλλικό φινίρισμα.
- Για περιβάλλοντα χαμηλής διάβρωσης C2 ή μεσαίας C3, σύμφωνα με το UNE EN ISO 12944.
- Για κατασκευές από αστάλι, περιφράξεις, πόρτες, καλοριφέρ κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα:	Γυαλιστερό μεταλλικό
Σύνθεση:	Τροποποιημένο αλκυδικό
Απόχρωση:	Βάση 597
Ειδικό Βάρος:	0.95 - 1.05 Kg/l
Στερεά όγκου:	41 - 43 %
Σημείο ανάφλεξης:	27 °C
Απόδοση:	10 - 12 m ² /l (30 - 35 microns)
Συνιστώμενο πάχος:	60 - 90 στεγνά μ σε 2 ή 3 στρώσεις
Χρόνος στεγνώματος :	(23°C 60 % HR) : 1 ώρα
Επαναβαφή:	Minimum: 30 λεπτά Maximum: 4 ώρες ή μετά από 5 μέρες
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο-Ρολό (μόνο κατά τόπους), Πιστόλι Αερογράφου
Ενδεικτική αραίωση:	Πιστόλι Αερογράφου: 10-15% (ενδεικτικά στοιχεία)
Διάμετρος πιστομίου, Πίεση	Πιστόλι Αερογράφου: 1.5 - 2 mm / 2 - 4 bar (ενδεικτικά στοιχεία)
Αραίωση/Καθ εξοπισμού:	DX 800
Συσκευασίες:	1 L
Συνθήκες Εφαρμογής:	HR<80% +10°C - +30°C

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κλπ. Μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις τιμές καλυπτικότητας, στεγνώματος κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενικές οδηγίες:

Ανακατέψτε προσεκτικά το περιεχόμενο στο δοχείο. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βάψετε πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, αέριες και κατάλληλα προετοιμασμένες.

Προετοιμασία νέων επιφανειών:

Αστάλι: Εφαρμόστε πρώτα το κατάλληλο αλκυδικό αστάρι από την γκάμα της Titan, τηρώντας τους ενδιάμεσους χρόνους επαναβαφής. Κατόπιν εφαρμόστε το χρώμα.

Μη σιδηρούχες μεταλλικές επιφάνειες: Εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι όπως το 804 της Titan ή το Fosfatante 871. Για να βελτιώσετε την πρόσφυση μπορεί να χρειάζεται να τρίψετε ελαφρά τη μεταλλική επιφάνεια.

Σε όλες τις περιπτώσεις: εφαρμόστε τις επιστρώσεις φινιρίσματος σύμφωνα με το συνιστώμενο πάχος 70 -80 μ

Άλλες επιφάνειες: Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη.

Συντήρηση (Επαναβαφή) επιφανειών σε καλή κατάσταση:

Αν βάφετε επιφάνειες με καλή πρόσφυση, αφαιρέστε γράσο, λάδια και βρωμιά με υδροβολή ή διαλυτικό. Μόλις στεγνώσει, εφαρμόστε δυο στρώσεις χρώματος.

Συντήρηση (Επαναβαφή) επιφανειών σε κακή κατάσταση:

Όταν επαναβάφετε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση και/ή έχει σκουριά, θα πρέπει να απομακρυνθούν με λειαντικό μέσο σε βαθμό Sa 2 1/2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO8501-1, ή με χειροκίνητο ή μηχανικό καθαρισμό αντίστοιχα. Στην συνέχεια εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι και ττο τελικό χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο σημείο. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα της απόχρωσης πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel
Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial Zona
Franca 08040 Barcelona, Spain