



## Imprimación Sintética SX-120

Αστάρι Πολλαπλών Εφαρμογών (805)

Κωδ: 14162

X12

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό αστάρι πολλαπλών εφαρμογών. Μπορεί να εφαρμοσθεί με όλα τα χρωστικά συστήματα 1 και 2 συστατικών. **Χρωματίζεται** ώστε να μειώνονται οι απαιτούμενες στρώσεις τελικού χρώματος για άριστη κάλυψη και προστασία. Ιδανικό για βιομηχανικό περιβάλλον.

- Εξαιρετικά ταχυστέγνωτο (15-30 λεπτά).
- Επαναβάφεται με βαφές δύο συστατικών.
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περιβάλλοντα με χαμηλή διάβρωση C2, σύμφωνα με το UNE EN ISO 12944. Χρήση σε μεταλλικές κατασκευές, μηχανήματα, σωληνώσεις κ.λπ.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                  |                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φινίρισμα:                       | Ματ                                                                                                        |
| Απόχρωση:                        | Λευκό και βάσεις                                                                                           |
| Πυκνότητα:                       | 1,22 - 1,28 Kg/l                                                                                           |
| Απόδοση:                         | 9 - 11 m <sup>2</sup> /l (35 - 40 στεγνά μ)                                                                |
| Χρόνος στεγνώματος: (στους 23°C) | 15 - 30 λεπτά                                                                                              |
| Χρόνος επαναβαφής:               | Minimum: 2 ώρες. Maximum: 15 μέρες / Για χρώματα πολυουρεθάνης, εποξειδικά και chlorinated rubber: 48 ώρες |
| Εργαλεία εφαρμογής:              | Πινέλο, ρολό (μόνο κατά τόπους) Πιστόλι Αερογράφου, Airless                                                |
| Αραίωση:                         | Πινέλο: 5-10%, Πιστόλι Αερογράφου: 10-15%, Airless: 0-5%                                                   |
| Διάμετρος στομίου:               | Πιστόλι Αερογράφου: 1.5 mm., Airless: 0.018"-0.021"                                                        |
| Πίεση στομίου:                   | Πιστόλι Αερογράφου: 3-4 bar, Airless: 150 bar                                                              |
| Στερεά όγκου:                    | 37 - 39 %                                                                                                  |
| Συνιστώμενο πάχος:               | 40-80 στεγνά microns                                                                                       |
| Αραίωση                          | DX-830 ή DX800 Thinner (ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου)                                               |
| Καθαρισμός εξοπλισμού            | DX-830 ή DX800 Thinner (ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου)                                               |
| Σημείο ανάφλεξης:                | 27°C                                                                                                       |
| Συνθήκες εφαρμογής:              | σχ. υγρασία <80%, 10°C- 30° C                                                                              |
| Συσκευασίες:                     | 4 L                                                                                                        |

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, την υγρασία κλπ, μπορούν να αλλοιώσουν τον χρόνο στεγνώματος, την απόδοση, κλπ.

Τα στοιχεία για το πιστόλι αερογράφου και το airless είναι ενδεικτικά

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Γενικές οδηγίες:** Ανακατέψτε καλά το προϊόν στο δοχείο. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σαθρά σημεία. Σε περίπτωση επαναβαφής με προϊόν πολυουρεθάνης, εποξειδικά ή chlorinated rubber, το ελάχιστο διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει είναι 48 ώρες.

### Νέες επιφάνειες:

Ατσάλι: Απομακρύνετε πιθανή σκουριά με αμμοβολή σε βαθμό SA 2 ½ σύμφωνα με το ISO 8501-1 ή χειρονακτικά ή μηχανικά έως επίπεδο ST3. Απομακρύνετε λιπαρές ουσίες, σκόνη και υπολείμματα σκουριάς. Εφαρμόστε τρεις στρώσεις του προϊόντος ώστε να επιτύχετε το πάχος που υποδεικνύεται από τις οδηγίες. Κατόπιν εφαρμόστε το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες.

**Άλλες επιφάνειες:** Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα

**Συντήρηση ήδη βαμμένων επιφανειών σε κακή κατάσταση:** Σε επιφάνειες με παλαιότερες στρώσεις βαφής κακή κατάσταση ή που εμφανίζουν σκουριά, απομακρύνετε με αμμοβολή σε βαθμό SA 2 ½ σύμφωνα με το ISO 8501-1 ή χειρονακτικά ή μηχανικά έως επίπεδο ST3. Ασταρώστε τοπικά με το αστάρι, κατά προτίμηση εφαρμόζοντας με πινέλο. Κατόπιν, εφαρμόστε μια στρώση του ασταριού σε όλη την επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Εάν όλη η επιφάνεια είναι σε κακή κατάσταση, απομακρύνετε εξολοκλήρου τις παλιές βαφές και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο σημείο. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

### ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ  
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα  
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr  
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel  
Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial Zona  
Franca 08040 Barcelona, Spain