



Patente Lixivianse

Υφαλόχρωμα αυτοκαθαριζόμενο



Κωδικός 54_304
T/T 06L

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα που δεν συσσωρεύεται, βιολογικά ενεργό καθ' όλη την διάρκεια ζωής του. Μπορεί να εφαρμοσθεί απευθείας πάνω από την πλειονότητα των παλαιών υφαλοχρωμάτων που είναι σε καλή κατάσταση. Εξασφαλίζει λεία επιφάνεια και απαλότερη πλεύση. Βιολογικά ενεργό για μια σεζόν.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βυθιζόμενες επιφάνειες πολυεστέρα, ξύλου, ατσαλιού κλπ. κατάλληλα προετοιμασμένες. Ιδανικό για σκάφη που μένουν εκτός θαλάσσης κατά την διάρκεια του χειμώνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ματ.
Αποχρώσεις	Μπλε Λευκό Μαύρο Κόκκινο
Πυκνότητα	1.60 - 1.85 Kg/l
Απόδοση	6-8 τ.μ./λίτρο
Χρόνος στεγνώματος	1 ώρα Επαναβαφή σε 6 ώρες.
Καθέλκυση:	Από 12 ώρες ελάχιστο έως 6 μήνες το μέγιστο
Στερεά Ογκου	63 - 65%
Αραίωση	YATE Diluyente.
Συσκευασίες	750ml & 4L

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο, ρολό.
Συνιστώμενο στεγνό πάχος 70-80 microns στεγνό φιλμ (2 στρώσεις).
Συνθήκες εφαρμογής: 10 °C - +30 °C

Ανακατέψτε καλά το προϊόν. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς αλάτι (πλυμένες). Σε σημεία με υψηλότερη φθορά, όπως ίσαλο γραμμή, καρίνα, πηδάλιο κ.λπ., συνιστάται μια πρόσθετη στρώση.

Νέες επιφάνειες: Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια με TITAN YATE Imprimación Eroxí ή TITAN YATE Imprimación Eroxí M-150 για προστασία κατά της όσμωσης. Εφαρμόστε το υφαλόχρωμα 12-24 ώρες μετά τη τελευταία στρώση ασταριού.

Συντήρηση ήδη βαμμένων επιφανειών σε καλή κατάσταση: Πάνω από την πλειονότητα των παλιών υφαλοχρωμάτων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση, το υφαλόχρωμα μπορεί να εφαρμοσθεί απευθείας αφού έχει πλυθεί καλά η επιφάνεια με νερό σε πίεση. Μην το εφαρμόζετε πάνω από σκληρά υφαλοχρώματα. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο τύπος του παλιού υφαλοχρώματος, συνιστάται η εφαρμογή του Barrier Aluminum Primer ως ενδιάμεσο.

Συντήρηση ήδη βαμμένων επιφανειών σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τα παλαιά υφαλοχρώματα με το Διαβρωτικό Υφαλοχρωμάτων Νερού Decapante. Ξεπλύνετε με νερό σε πίεση. Συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
 Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
 Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel
 Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial
 Zona Franca **08040 Barcelona, Spain**