



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό χρώμα διαλύτου, δύο συστατικών. Προϊόν πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για το βάψιμο δαπέδων και μετάλλων. Προσφέρει στις επιφάνειες υψηλή χημική και μηχανική αντοχή.

ΚΩΔ: 17072

ΧΡΗΣΗ

Εσωτερική χρήση

- Δάπεδα
- Μέταλλα
- Κατασκευές

*Η αντοχή του προϊόντος σε δάπεδο είναι ανάλογη με την σκληρή χρήση που μπορεί να υποστεί

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Ανθεκτικότητα
- Ελαστικότητα
- Αντίσταση στα χημικά
- Αντοχή στην τριβή και στις προσκρούσεις
- Υψηλή διάρκεια ζωής στο δοχείο
- Προστασία από μύκητες και άλγη
- Βατότητα μετά από 48 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση	Λευκό + Βάσεις
Φινίρισμα	Σατιν
Ειδικό Βάρος	1,46± 0,05 kg/l
Ιξώδες	80 +/- 5 KU
Στερεά Ογκου	54± 1
Στερεά Βάρους	74± 1
VOC	Cat. j/BD 550/500 (2007/2010):500,00 g/l
Απόδοση (μια στρώση)	7-9 m ² /L
Χρόνος Στεγν. (στην αφή)	(20° C HR: 60%): 1 ώρα
Επαναβαφή	(20° C HR: 60%): 2 ώρες μίνιμουμ. Max: 24 ώρες
Συσκευασίες	5 KG

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΔΑΠΕΔΑ:

1. Πριν από την εφαρμογή του προϊόντος είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας.
1. Περιμένετε μέχρι να πήξει πλήρως το τσιμέντο (τουλάχιστον 30 ημέρες): Αφαιρέστε τις εξανθίσεις.
2. Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή και στεγνή.
3. Τα λίπη και τα έλαια πρέπει να καθαριστούν πλήρως.
4. Η μηχανική τριβή είναι η καλύτερη λύση αν και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκεί η εφαρμογή με διάλυμα καυστικής σόδας 15-20%, και στη συνέχεια πολύ καλό ξέβγαλμα. Για την επιτεύξη του κατάλληλου πορώδους προχωρήστε σε μηχανική τριβή.
5. Σε δάπεδα με μέτριο πορώδες μπορεί να αρκεί η εφαρμογή χημικής ουσίας με βάση το salfumant που ακολουθείται από πολύ καλό ξέβγαλμα.
6. Σε περίπτωση αμφιβολίας πριν από την εφαρμογή μιας χημικής επεξεργασίας, μιλήστε με το Τεχνικό μας Τμήμα.
7. Σε ασφαλικές επιφάνειες μην εφαρμόζετε ποτέ σε υψηλές θερμοκρασίες, και απομακρύνετε ξένα υλικά.

ΜΕΤΑΛΛΑ: Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά ή/και υπολείμματα. Πρέπει να ασταρωθεί σωστά.

Συντήρηση και επαναβαφή

ΔΑΠΕΔΑ

1. Αφαιρέστε το παλιό χρώμα που βρίσκεται σε κακή κατάσταση ή δεν έχει προσκολληθεί σωστά, χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές μεθόδους (μηχανικές και χημικές).

2. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσφυση μεταξύ παλαιών χρωμάτων και νέων χρωμάτων είναι τέλεια και δεν αλλοιώνεται η πρόσφυση του προϊόντος στην επιφάνεια.

3. Ελέγξτε τη συμβατότητα / ασυμβατότητα του προϊόντος που θα εφαρμοστεί στις παλιές στρώσεις χρώματος που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ:

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που επισημαίνονται σχετικά με τις νέες επιφάνειες σχετικά με την αφαίρεση ξένων σωμάτων, την απολίπανση, τον καθαρισμό και την αφαίρεση σκουριάς.

2. Αφαιρέστε τις στρώσεις χρωμάτων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε αστάρι εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φανεί το γυμνό μέταλλο.

3. Ελέγξτε την πρόσφυση στις βαμμένες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες εφαρμογής

- Ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθούν τέλεια και τα δύο συστατικά. Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.
- Εφαρμόστε σε στεγνές επιφάνειες, χωρίς ξένα υλικά, που έχουν απολυμανθεί.
- Σε μέταλλα: πάχος στεγνού φιλμ σε επιστρώσεις μεταξύ 25 και 40 microns.
- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ούτε σε σχετική υγρασία άνω του 95%.
- Μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Υγρασία διαπέδου: μέγιστη 4% μετρημένη σε βάθος 2 cm.

Αραιώση/Καθαρισμός

Διαλυτικό 1411

Εργαλεία	Ποσοστό Αραιώσης
Πινέλο	0-5%
Ρολό	0-5%
Air-less πιστόλι	0-5%
Air-mix πιστόλι	10-15%
Aerographic πιστόλι	10-15%
Χαμηλής πίεσης turbo	10-15%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

	Αστάρι	Ενδιάμεσο	Τελική Στρώση
Νεες Εργασίες			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos + Cat		
STD	Montopox S/M+Cat. Αραιωμένο	Montopox S/M+Cat.	Montopox S/M+Cat.
Μέταλλα			
MAX			
STD	Impriepox M10+cat	Impriepox M10+cat	Montopox S/M+Cat.
Βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση			
MAX			
STD		Montopox S/M+Cat.	Montopox S/M+Cat.
Σίδηρος, Ατσάλι			
MAX			
STD	Montopox S/M+Cat. Αραιωμένο	Montopox S/M+Cat.	Montopox S/M+Cat.
Γαλβανιζέ			
MAX			
STD	Impriepox M10+cat	Impriepox M10+cat	Montopox S/M+Cat.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην τρώτε, ούτε πίνετε, ούτε καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε με άφθονο με καθαρό νερό. Κράτησέ το μακριά απο παιδιά. Μην πετάξετε τη συσκευασία. Διατηρείτε το προϊόν σε κλειστό, στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35°C. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε το φύλλο ασφαλείας του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης: 24 μήνες από την κατασκευή του προϊόντος στην αρχική του συσκευασία, τέλεια κλειστή, αποθηκευμένη σε εσωτερικούς χώρους και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 35°C. Οι πληροφορίες που αναφέρονται εδώ βασίζονται στις πραγματικές μας γνώσεις, στις εργαστηριακές δοκιμές και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική χρήση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Καθώς είναι αδύνατο να καθορισθεί μια επαρκής περιγραφή για κάθε φύση και κατάσταση των επιφανειών που πρόκειται να βαφτούν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το απόλυτο αποτέλεσμα σε κάθε συγκεκριμένη χρήση