



Κωδ: 14065

X30

Esmalte Sintético Brillante EX-300

Βερνικόχρωμα Γυαλιστερό Ταχυστέγνωτο (817)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο αλκυδικό βερνικόχρωμα σε γυαλιστερό φινιρίσμα που εφαρμόζεται ως γενικής χρήσης τελικό χρώμα σε μεταλλικές επιφάνειες. Άριστη αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες. Διατήρει τη γυαλάδα του φινιρίσματος.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βιομηχανικών εφαρμογών, κατάλληλο για κατασκευές από ασάλι, πόρτες, κάγκελα, καλοριφέρ κλπ και γενικά οποιεσδήποτε σιδερένιες ή ασάλινες επιφάνειες εκτεθειμένες σε μέτρια διαβρωτικό περιβάλλον και όπου απαιτείται ταχυστέγνωτο αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινιρίσμα:	Γυαλιστερό
Σύνθεση:	Styrene alkyd
Απόχρωση:	Βάσεις 566 και 597
Ειδικό Βάρος:	1.20 - 1.24 Kg/l
Στερεά όγκου:	45 - 47%
Σημείο ανάφλεξης:	28°C
Απόδοση:	8 - 12 m ² /l (40 - 55 microns)
Συνιστώμενο πάχος:	40 - 80 microns στεγνού film
Χρόνος στεγνώματος :	(23°C 60 % HR): 30 -60 λεπτά
Επαναβαφή:	Minimum: 30 λεπτά Maximum: 4 ώρες ή μετά από 5 μέρες
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο (μόνο κατά τύπους) Ρολό, Πιστόλι Αερογράφου, Airless
Ενδεικτική αραιώση:	Πιστόλι Αερογράφου: 15-20% Airless: 5-10%
Διάμετρος επιστομίου:	Πιστόλι Αερογράφου: 1.5 mm Airless: 0.013" - 0.017"
Αραίωση/Καθ εξοπλισμού:	Diluyente DX 830 Synthetics Thinner ή DX 840 Multipurpose Thinner
Συσκευασίες:	750 ml, 4L
Συνθήκες Εφαρμογής:	HR<80% +10°C - +30°C

Διαφοροποιήσεις στην θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κλπ. Μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις τιμές καλυπτικότητας, στεγνώματος κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή: Ανακατέψτε προσεκτικά το προϊόν στο δοχείο, κατά προτίμηση με μηχανικό τρόπο. Η επιφάνεια που πρόκειται να βαφεί πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά σημεία.

Μη βαμμένες επιφάνειες:

Ατσάλι: εφαρμόστε πρώτα ένα αντισκωριακό αστάρι της σειράς βιομηχανικών προϊόντων της TITANTECH σύμφωνα με τις οδηγίες και πάντα τηρώντας τους ενδιάμεσους χρόνους επαναβαφής.

Γαλβανιζέ Μη σιδηρούχες επιφάνειες:: Εφαρμόστε πρώτα SX 140 Phosphatizing Anticorrosive Primer αντискωριακό αστάρι.

Σε όλες τις περιπτώσεις: εφαρμόστε τις επιστρώσεις φινιρίσματος σύμφωνα με το συνιστώμενο πάχος

Άλλες επιφάνειες: Συμβουλευτείτε την τεχνική υποστήριξη.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες σε καλή κατάσταση: αν εφαρμόζετε σε επιφάνειες με καλή πρόσφυση, πρώτα αφαιρέστε λιπαρές ουσίες και βρωμιά (με υδροβολή, διαλυτικό κλπ). Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει και κατόπιν εφαρμόστε μία ή δυο στρώσεις χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες σε κακή κατάσταση: αν εφαρμόζετε σε επιφάνειες που οι προηγούμενες στρώσεις είναι σε κακή κατάσταση, πρέπει να αφαιρεθούν με αμμοβολή σε βαθμό Sa 2 ½ σύμφωνα με ISO 8501-1, ή εναλλακτικά με το χέρι ή με μηχανικό τριβείο, σε βαθμό ST-3. Κατόπιν, ασταρώστε τοπικά με το κατάλληλο αστάρι, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας πινέλο, και στην συνέχεια εφαρμόστε τις απαιτούμενες στρώσεις χρώματος.

Προκειμένου να βελτιώσετε την αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, συνιστάται να εφαρμόστε 3 στρώσεις χρώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού εφαρμόσετε το προϊόν δοκιμάστε την πρόσφυση στην επιφάνεια σε ένα περιορισμένο σημείο. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα της απόχρωσης πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθος απόχρωσης. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αντίδραση στη φωτιά: UNE EN 13501-1:2007+A1:2010: B-s1,d0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

Industrias Titan, S.A.U.

Torre Auditori Planta 10 Paseo de la Zona Franca 111 08038 Barcelona
Teléfono. +34 934 797 494 (España) E-mail. info@titanlux.es

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr