




OXIRON AGUA

Οικολογικό Αντισκωριακό Χρώμα Νέρου



ΚΩΔ. 12_979
T/T 01E



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντισκωριακό, οικολογικό βερνικόχρωμα που εφαρμόζεται χωρίς αστάρι, **απευθείας πάνω στην σκουριά**, πάνω σε σίδηρο, αλουμίνιο και γαλβανιζέ μέταλλο. Υπερανθεκτικό, **προσφέρει μέχρι και 15 χρόνια αντοχή στις καιρικές συνθήκες**. Εξαιρετικά ταχυστέγνωτο και ευκολόχρηστο.

Το **Oxiron Agua** είναι το αντιδριαβρωτικό προϊόν νέας τεχνολογίας της TITAN που εξασφαλίζει μέγιστη πρόσφυση, ευελιξία και αντοχή στις προσκρούσεις με άψογο φινιρίσμα μεγάλης διάρκειας. Λειτουργεί ως φράγμα στην επίδραση της υγρασίας, εμποδίζοντας τη διάβρωση.

Η χρήση του **Oxiron Agua** προσφέρει την πολύτιμη εξοικονόμηση χρόνου καθώς επιτρέπει την επαναβαφή των επιφανειών σε 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο οι εργασίες είναι δυνατό να ολοκληρωθούν μέσα σε μια μέρα.

Εγγυημένη αποτελεσματικότητα ενάντια στη διάβρωση σύμφωνα με την πιστοποίηση UNE EN ISO 12944 – το προϊόν έχει ελεγχθεί από εξωτερικό εργαστήριο. Το **Oxiron Agua** προσφέρει την κορυφαία προστασία ανάμεσα στα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (minimum πάχος φιλμ και μόνο ένα προϊόν).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Ιδανικό για χρήση σε κάγκελα, καλοριφέρ, γκαραζόπορτες, ηλεκτρικές συσκευές, πόρτες, μεταλλικά έπιπλα, φανοστάτες, ποδήλατα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ISO:

- Δοκιμές διάβρωσης σε τεχνητό περιβάλλον. Δοκιμή αλατούχου ομίχλης **UNE EN ISO 9227**: Διάρκεια δοκιμής 240 ώρες: **UNE EN ISO 4628-2: 0(S0)** / Διάβρωση **UNE EN ISO 4682-3: Ri2**
- Αντίδραση στη φωτιά **UNE EN 13501-1+A1: B-s1,d0**/ σε μεταλλικό υπόστρωμα έκδοση **VOC ISO 16000-6: A+**
- Αντίσταση κατά της άγλης **UNE EN 15458**: Ανάπτυξη 1
- Αντίσταση κατά της μούχλας **UNE EN 15457**: Ανάπτυξη 1
- Προσδιορισμός αντοχής σε υγρά. Μέθοδος με απορροφητικό μέσο σύμφωνα με το **UNE-EN ISO 2812-3**
- **Οικολογικό σήμα** (Ecolabel)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινιρίσμα:	Μεταλλικό
Απόχρωση:	Διάφορες
Πυκνότητα:	1,10 -1,12 kg/l
Απόδοση:	10 - 12 τ.μ./L.
Χρόνος στεγνώματος:	Στους 23°C: Στην αφή: 30-60 λεπτά Επαναβαφή: 4 ώρες
Καθαρισμός εργαλείων:	Νερό.
Συσκευασίες:	750ml
Συνθήκες εφαρμογής:	+10°C - +30 °C Σε εξωτερικές επιφάνειες μην το εφαρμόζετε όταν προβλέπεται βροχή

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (Π.Ο.Ε): Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος υ, κατηγορία Α/υ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού 140 g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο για χρήση περιέχει κατά μέγιστο 80 g/l. Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

Γενικές οδηγίες: Ανακατέψτε καλά στο δοχείο. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λιπαρές ουσίες, χωρίς σαθρά σημεία σκουριάς.

Νέες επιφάνειες:

Σίδερο: Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας χωρίς αστάρι. Εάν υπάρχουν φολλίδες σκουριάς, τρίψτε ελαφρά για να φύγουν τα σαθρά σημεία.

Αλουμίνιο, γαλβανιζέ κλπ: Τρίψτε ελαφριά για να λειάνετε την επιφάνεια και εφαρμόστε απευθείας.

Ξύλο: Προετοιμάστε με Αστάρι Νερού Titan Multiuso ή Βελατούρα Νερού Titan.

Συντήρηση βαμμένων επιφανειών σε καλή κατάσταση: Πλύνετε με σαπούνι και νερό, αφήστε να στεγνώσει, τρίψτε ελαφριά και εφαρμόστε

Συντήρηση βαμμένων επιφανειών σε κακή κατάσταση: Αφαιρέστε τα ξεφλουδίσματα σκουριάς και τις σαθρές βαφές και συνεχίστε όπως σε νέες επιφάνειες.

Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425