



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ STABILISING SOLUTION – WATER BORNE

ΚΩΔΙΚΟΣ: 801721

Το **Sandtex Stabilising Solution - Water Borne** είναι σταθεροποιητικό αστάρι νερού, εξαιρετικά διεισδυτικό, για πορώδεις επιφάνειες ή για επιφάνειες με προβλήματα κιμωλίωσης.

Κατάλληλο για εφαρμογή στις περισσότερες εξωτερικές επιφάνειες τοιχοποιίας και στις εξωτερικές δομικές σανίδες.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική σταθεροποίηση επιφάνειας
- Διάφανο
- Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

- Αρκεί μία στρώση
- Ταχυστέγνωτο
- Μεγάλη διεισδυτικότητα

Αποχρώσεις:	Διάφανο
Συσκευασίες:	5L
Χρόνος Στεγνώματος:	Στην αφή 1 ώρα. Κάτω από κανονικές συνθήκες Επαναβαφή: Υστερα από 4 ώρες.
Σύνθεση:	Ακρυλικό Πολυμερές (Acrylic Polymer)
Αραίωση:	Νερό
Απόδοση:	6 -12 m ² /lit. ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Στερεά Ογκου:	9,53 %
Εργαλεία:	Ρολό, πινέλο
VOC:	EU limit value for this product (cat.A/h): 30 g/l (2010) This product contains max. 1 g/l VOC.
Χρήση:	Μην το εφαρμόζετε όταν υπάρχει περίπτωση βροχής. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 8°C, όταν η υγρασία ξεπερνά το 80%. Μην εφαρμόζετε σε επιστρώσεις ασφάλτου. Δεν συνιστάται η διακόσμηση τούβλων ή τούβλων Fletton.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Νέες Επιφάνειες:

Ολες οι επιφάνειες πρέπει να στεγνές, απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή πρόσφυση. Σε πορώδεις επιφάνειες πρέπει να εφαρμόζεται ένα στρώμα **Sandtex Trade Water Borne Stabilizing Solution**.

Μη βαμμένες επιφάνειες:

Ολες οι επιφάνειες θα πρέπει να στεγνές, απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή πρόσφυση. Αφαιρέστε τη μούχλα με ξύσιμο ή σκληρή βούρτσα (όχι συμπατόβουρτσα). Η μακροχρόνια μούχλα απομακρύνεται καλύτερα με πιεστικό νερού μεταξύ 1500-2000 psi (102-136 bar), υδροβολή ή αμμοβολή. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καταστρέψετε την υποκείμενη επιφάνεια. Οι σπόροι της

μούχλας θα πρέπει να εξολοθρευτούν με **Sandtex Trade Fungicide** αραιωμένο. Αραιώστε ένα μέρος Fungicide με έως δύο μέρη καθαρό νερό. Αφήστε το για 24 ώρες και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αφήστε να στεγνώσει. Επιδιορθώστε τρύπες, ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της επιφάνειας με τον κατάλληλο στόκο. Σταθεροποιείστε όλες τις γυμνές, στοκαρισμένες επιφάνειες με μια στρώση **Sandtex Trade Water Borne Stabilising Solution**.

Βαμμένες επιφάνειες:

Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από κάθε ουσία που μπορεί να επηρεάσει την πρόσφυση του χρώματος. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά σημεία με σπάτουλα ή με σκληρή βούρτσα (όχι συρματόβουρτσα). Θα πρέπει να απομακρύνετε τα σημεία που έχουν προσβληθεί από μούχλα και να εφαρμόσετε στα σημεία **Sandtex Trade Fungicide**. Σε επιφάνειες σε άσχημη κατάσταση πρέπει να χρησιμοποιήσετε μηχανικά μέσα: πιεστικό νερού μεταξύ 1500-2000 psi (102-136 bar), υδροβολή ή αμμοβολή. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην καταστρέψετε την υποκείμενη επιφάνεια. Επιδιορθώστε ρωγμές και ελαττωματικά σημεία της επιφάνειας με **Sandtex Trade Exterior Easiplast**. Σταθεροποιείστε όλες τις γυμνές, στοκαρισμένες επιφάνειες με μια στρώση **Sandtex Trade Water Borne Stabilising Solution**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Εφαρμόστε μια πλούσια στρώση έως ότου σταθεροποιηθούν οι πορώδεις και κιμωλιώδεις επιφάνειες. Μην περάσετε υπερβολική ποσότητα. Εφαρμόστε με πινέλο – μην αραιώνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Crown Paints δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

Sandtex Trade
Crown Paints Limited, Hollins Road, Darwen, Lancashire BB3 0BG
Tel: 0330 0240 302 Email: info@sandtextrade.co.uk
Website: sandtextrade.co.uk