



Κωδικός 54_167
T/T 076

Imprimacion Epoxi

Εποξικό αστάρι 2 συστ/κων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι 2-συστατικών. Καλή πρόσφυση, αντοχή στο νερό και προστατευτική δράση. Είναι το κατάλληλο αστάρι για τα προϊόντα YATE.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για υποθαλάσσιες ή παραθαλάσσιες, ιδιαίτερα σε σίδηρο, αλουμίνιο, ανοξειδωτο ατσάλι, ξύλο και πολυεστέρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ημι-γυαλιστερό.		
Απόχρωση	Μπεζ.		
Πυκνότητα	1.34 kg/L.		
Στερεά όγκου	47.7%.		
Σημείο ανάφλεξης	32°C.		
Καλυπτικότητα	8-10 τ.μ./λίτρο.		
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή:	Πλήρως:	Επαναβαφή:
Στους 10°C:	80 λεπτά	5-6 ώρες	36-48 ώρες
Στους 23°C:	40 λεπτά	2.5-3 ώρες	24 ώρες
Αραίωση	YATE Diluyente.		
Καθαρισμός εξοπλισμού	YATE Diluyente.		
Συσκευασίες	375ml, 750ml & 4L		

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Πιστόλι
Αραίωση κατά προσέγγιση	---	---	10-15%
Συνιστώμενο τελικό πάχος	60-70 microns, 120-140 microns για βυθισμένες επιφάνειες.		

Ανακατέψτε προσεκτικά 4 μέρη βάσης με 1 μέρος σκληρυντικού. Αφήστε να κατακαθίσει για 30 λεπτά περίπου πριν τη χρήση. Κάτω από τους 10°C το αστάρι δεν θα σκληρύνει. Γίνεται πολύ παχύρρευστο 6-8 ώρες μετά τη μείξη. Προετοιμάστε μόνο τη ποσότητα που χρειάζεστε. Εφαρμόζεται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες χωρίς λιπαρές ουσίες.

Γυμνές επιφάνειες:

Μέταλλα: Αφαιρέστε τη σκουριά. Εφαρμόστε 2 στρώσεις YATE Imprimacion Epoxi κάθε 24 ώρες (4 στρώσεις για επιφάνειες κάτω από την επιφάνεια του νερού).

Πολυεστέρα: Αφαιρέστε καλά τις λιπαρές ουσίες με YATE Diluyente. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο πριν την εφαρμογή κάθε στρώσης.

Ξύλο: Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις σε στεγνές, καθαρές και τριμμένες επιφάνειες, αφού απομακρύνετε τη σκόνη.

Βαμμένες επιφάνειες: Αν η προηγούμενη βαφή δεν είναι γερή, αφαιρέστε την τελείως με TITAN Quitar pinturas. Καθαρίστε με φρέσκο νερό και εφαρμόστε όπως σε γυμνή επιφάνεια.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425