



MONTO CHALK PAINT SPRAY

Χρώμα κιμωλίας σε σπρέι

MONTÓ
profesional

Κωδικός 17 049
772040

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρωμά κιμωλίας σε σπρέι για τη διακόσμηση επίπλων και αντικειμένων με **άψογο ματ φινίρισμα**. Εσωτερική και εξωτερική χρήση σε: Ξύλο, γυψοσανίδα, γύψο, ασταρωμένο μέταλλο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τρίβεται εύκολα
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Χαμηλά VOC
- Ταχυστέγνωτο
- Εξαιρετική κάλυψη
- Αποχρώσεις που διαρκούν
- Εύκολη εφαρμογή και επαναβαφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ματ
Απόχρωση	Blanco roto, Café con leche, Beige tenue, Marrón chocolate, Gris azulado.
Απόδοση	4-5 m ² /lit.
Χρόνος στεγνώματος	30 λεπτά στην αφή και στους 20°C.
Επαναβαφή	30 λεπτά
Καθαρισμός	Νερό
Συσκευασίες	400 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ξύλο: Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια για να ανοιξουν οι πόροι. Καθαρίστε καλά πριν την εφαρμογή.

Μέταλλο: Απολιπάνετε και καθαρίστε καλά την επιφάνεια για να αφαιρέσετε όλα τα ξένα στοιχεία, το γράσο, τα λάδια και τη σκουριά. Εφαρμόστε δύο στρώσεις κατάλληλο αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Απομακρύνετε σκόνη και βρωμιά από τις επιφάνειες. Κατά την εφαρμογή του Chalk Paint spray, αφαιρέστε τυχόν παλιό χρώμα που είναι σε κακή κατάσταση ή είναι πιθανό να ξεφλουδίσει. Οι σατινές ή γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να τρίβονται καλά. Αφαιρέστε τις στρώσεις του βερνικιού χρησιμοποιώντας αφαιρετικό χρωμάτων ή τρίψτε πολύ καλά την επιφάνεια. Σε τυχόν ελαττωματικά σημεία εφαρμόστε στόκο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ανακινήστε πολύ καλά το δοχείο για ένα λεπτό. Να εφαρμόζετε σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες. Για καλύτερο αποτέλεσμα εφαρμόστε λεπτές στρώσεις. Μετά τη χρήση γυρίστε αναποδα το δοχείο και ψεκάστε για να καθαρίσει η βαλβίδα. Εάν το στόμιο είναι φραγμένο, αντικαταστήστε το με νέο. Να τρίβετε με γυαλόχαρτο πάντα πριν από 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε σε συνδεδεμένο ηλεκτρικό εξοπλισμό, Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους

ΕΦΕ:

VINTAGE ΕΦΕ ΣΕ ΝΕΟ ΞΥΛΟ: Τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τυχόν βρομιές και ατέλειες που μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα στο φινίρισμα. Το Chalk Paint spray είναι εύκολο στη χρήση σε μαλακά ξύλα όπως πεύκο, έλατο, μυκαλί ή λεύκα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκληρότερα ξύλα, αλλά μπορεί να αλλοιωθεί το φινίρισμα γρήγορα εάν το ξύλο δεν υποστεί τη σωστή επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη που δημιουργείται κατά το τρίψιμο. Εφαρμόστε μια στρώση Chalk Paint spray και αφήστε το να

στεγνώσει για 2-3 ώρες. , Εάν το χρώμα εφαρμόζεται σε σκληρά ξύλα όπως το τικ, εφαρμόστε δύο στρώσεις. Μόλις στεγνώσει το χρώμα, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα απαλό γυαλόχαρτο για να τρίψετε το χρώμα, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στις γωνίες και τις άκρες, ώστε στα σημεία που θέλετε να φαίνεται η φυσική βάση του ξύλου. Καθαρίστε τη σκόνη από την επιφάνεια. Μόλις επιτευχθεί το αποτέλεσμα παλαιώσης, για να προστατέψετε το χρώμα μπορείτε εφαρμόσετε κατάλληλο βερνίκι ή κερί για Chalk Paint.

SHABBY CHIC ΕΦΕ: Φθαρμένη όψη με 2 αποχρώσεις, συνήθως μια σκούρα και μια ανοιχτόχρωμη. Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση του ανοιχτόχρωμου χρώματος, καλύπτοντας πλήρως την επιφάνεια. Αφήστε το χρώμα να στεγνώσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε το πιο σκούρο χρώμα. Συνιστάται να μην εφαρμόσετε αυτή τη δεύτερη στρώση ομοιόμορφα - για να επιτύχετε ένα πιο αισθητικό αποτέλεσμα, απλώστε τη δεύτερη στρώση πιο αραιά, καλύπτοντας μόνο πλήρως τις περιοχές που θέλετε. Αφήστε το να στεγνώσει για 1 ώρα. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι- γυαλόχαρτο για να τρίψετε απαλά το χρώμα ώστε σε ορισμένες περιοχές να φαίνεται το χρώμα της βάσης. Τρίψτε μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, είναι δυνατό να τρίψετε μέχρι το ξύλο βάσης. Αυτή η τριβή θα δημιουργήσει σκόνη, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί από την επιφάνεια. Μόλις επιτευχθεί το φθαρμένο εφέ, προστατέψτε το φινιρίσμα χρησιμοποιώντας βερνίκι ή κερί κατάλληλο για Chalk Paint.

+ Βαμμένες επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα δεν είναι εύθραυστο και πιθανό να ξεφλουδίσει. Αν είναι σμάλτο, λάκα ή σατέν χρώμα, τρίψτε με γυαλόχαρτο 80-100 grit για να ανοίξουν οι πόροι. Για να αφαιρέσετε όλες τις ατέλειες, μπορείτε να τρίψετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο με μεγαλύτερο κόκκο. Σε περίπτωση λουστραρισμένων επιφανειών, αφαιρέστε το βερνίκι με το αφαιρετικό χρωμάτων Quitar pinturas και στη συνέχεια τρίψτε για να ανοίξουν οι πόροι. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη που δημιουργείται κατά το τρίψιμο. Αλώστε μια στρώση CHALK PAINT spray και αφήστε να στεγνώσει για 1 ώρα. Στη συνέχεια τρίψτε με γυαλόχαρτο μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό εφέ. Προστατέψτε το χρώμα χρησιμοποιώντας κερί ή το κατάλληλο βερνίκι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΟ		
MAX: Imprimación antioxidante STD: Imprimación antioxidante	Chalk Paint	MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint
ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint αραιωμένο	MAX: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint κερί
ΠΑΛΙΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
MAX: STD: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint κερί
ΞΥΛΟ		
MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint κερί
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint αραιωμένο	MAX: Chalk Paint	MAX: Chalk Paint STD: Chalk Paint κερί

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U.

Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines
-e-mail: comercial@montopinturas.com
<http://www.montopinturas.com>