



MONTÓ PISCINAS AL AGUA

Χρώμα Πισίνας Νερού



Κωδικός 17_082
68222

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθεκτικό ακρυλικό χρώμα πισίνας νερού για εφαρμογή σε πισίνες από τσιμέντο. Αδιάβροχο και αναπνέον. Με υψηλή πρόσφυση, εύκολη εφαρμογή, υψηλή αντοχή στο νερό στα αλκαλικά. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή αντοχή στο νερό
- Υψηλή πρόσφυση
- Καλή απόδοση
- Εύκολη εφαρμογή
- Επιπέδωση επιφάνειας
- Για πισίνες γλυκού και αλμυρού νερού
- Αντοχή σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες
- Δεν ευνοεί το σχηματισμό άλγης και μούχλας
- Αντοχή στην αλκαλικότητα AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2
- Δεν εξαπλώνει τη φλόγα

Το προϊόν μπορεί να αποχρωματιστεί ανάλογα με τον τύπο και τη συγκέντρωση του απολυμαντικού που χρησιμοποιείται. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε ταμπλέτες χλωρίου καθώς μπορεί να εμφανιστεί ξεθώριασμα του χρώματος στο σημείο επαφής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Ημί-ματ
Απόχρωση	Λευκό, Μπλε
Ειδικό Βάρος	1,2± 0,05 kg/l
Στερεά βάρους	53± 1
Στερεά όγκου	40± 1
Απόδοση	8-11 m ² /L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος	(20°C HR: 60%): 10-30 λεπτά.
Επαναβαφή	(20°C HR: 60%): 24 ώρες
Γέμισμα πισίνας	8 μέρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)
Αραίωση/Καθαρ. εργαλείων	Νερό
Συσκευασίες	4L

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Τσιμέντο:

1. Σε περίπτωση νέας κατασκευής, το τσιμέντο πρέπει να σκληρύνει πλήρως (μίνιμουμ 30 μέρες).
2. Καθαρίστε τυχόν διαβρώσεις με υδροβολή.
3. Εξουδετερώστε τα αλκαλικά σημεία.
4. Για γυαλισμένες επιφάνειες: τρίψτε ώστε να ανοίξετε τους πόρους.

5. Αφαιρέστε οποιαδήποτε ασυνήθιστα υλικά από την επιφάνεια.
6. Επιδιορθώστε τα σάθρα και ελαττωματικά σημεία χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο στόκο.

Γύψος:

1. Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει ο σοβάς (μέγιστη υγρασία 20%).
2. Καθαρίστε την επιφάνεια από κάθε ουσία.
3. Καθαρίστε πιθανή εξάνθηση με υδροβολή.
4. Ελέγξτε την απορροφητικότητα της επιφάνειας χρησιμοποιώντας σφραγιστικό, σταθεροποιητικό ή αραιωμένη στρώση του ίδιου προϊόντος.
5. Για γυαλισμένες επιφάνειες: τρίψτε για να ανοιξούν οι πόροι
6. Επιδιορθώστε σημεία που θρυμματίζονται χρησιμοποιώντας σταθεροποιητικό γαλάκτωμα ή Fijamont.
7. Γεμίστε τυχόν ελαττώματικά σημεία της επιφάνειας

Επιφάνειες με παλαιότερες βαφές - αποκατάσταση και συντήρηση:

1. Αφαιρέστε τελείως κάθε παλιό ή σαθρό στρώμα χρώματος
2. Τρίψτε ελαφρά τις επιφάνειες για να εξασφαλίσετε καλή πρόσφυση.
3. Σε βαμμένες επιφάνειες, ελέγξτε την πρόσφυση και τον τύπο του χρώματος για να αποφύγετε πιθανές ασυμβατότητες. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά πριν την εφαρμογή.
4. Γεμίστε τυχόν ελαττωματικά σημεία χρησιμοποιώντας στόκο.
5. Σε τοιχώματα με μούχλα εφαρμόστε πρώτα το κατάλληλο καθαριστικό μούχλας.

Οδηγίες Εφαρμογής

- Ανακατέψτε πολύ καλά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί.
- Στην πρώτη στρώση αραιώστε το προϊόν με νερό σύμφωνα με το πορώδες και την κατάσταση της επιφάνειας (20-25%)
- Ολοκληρώστε με μία ή δύο ελαφρώς αραιωμένες στρώσεις (5-10%), μέχρι η επιφάνει να έχει πλήρη κάλυψη.
- Επιβεβαιώστε ότι είναι συμβατό το χρώμα που θα εφαρμόσετε με την προηγούμενη υφιστάμενη βαφή.
- Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο χλώριο και τα παράγωγά του εάν ακολουθείται η φυσιολογική δοσολογία χλωρίου (σύμφωνα με τα όρια που αναφέρονται στο RD 742/2013, 27 Σεπτεμβρίου).
- Για οποιαδήποτε άλλη θεραπεία (κροκιδωση, άλγη) ελέγξτε με τον προμηθευτή τη δυνατότητα χρήσης σε βαμμένες πισίνες. Οι θεραπείες και η υπερβολική χρήση χλωρίου μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό της πισίνας.

Αραίωση κατά προσέγγιση

Πινέλο - Ρολό: 10-20%

Air-less gun - Air-mix gun: 5-20%

Aerographic gun - Low pressure turbo: 10-30%

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΠΑΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
MAX: - STD: Αφαίρεση+Monto Piscinas αραιωμένο		MAX: - STD: Monto Piscinas
ΠΑΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
MAX: - STD: Monto Piscinas αραιωμένο		MAX: - STD: Monto Piscinas
ΤΣΙΜΕΝΤΟ		
MAX: Fijador STD: Monto Piscinas αραιωμένο	MAX: Monto Piscinas STD: Monto Piscinas	MAX: Monto Piscinas STD: Monto Piscinas
SUPPORT WEAK		
MAX: Fijador STD: Fijador	MAX: Monto Piscinas αραιωμένο STD: Monto Piscinas	MAX: Monto Piscinas STD: Monto Piscinas

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η ΜΟΝΤΟ δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθους απόχρωσης. Η ΜΟΝΤΟ δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX
961648343 - 46163 Marines -
e-mail: comercial@montopinturas.com
<http://www.montopinturas.com>