



## MONTO SEÑALIZACION

Χρώμα νερού διαγραμμίσεων



Κωδικός 17\_015

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα για σηματοδότηση γραμμών διέλευσης, οδικών σημάνσεων, περιοχών ελέγχου ή προειδοποίησης και **για σήμανση χώρων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων**. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε πορώδεις επιφάνειες: τσιμέντο, άσφαλτο και σκυρόδεμα. Προϊόν υψηλής αντοχής στην τριβή, στις προσκρούσεις και στις καιρικές συνθήκες. Ταχυστέγνωτο. Με εξαιρετική κάλυψη. Κατάλληλο για χρήση σε δάπεδα όπου διέρχονται πεζοί και μεσαία οχήματα.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Σκληρότητα
- Προϊόν νερού
- Παρέχει προστασία στην επιφάνεια
- Αντοχή στην τριβή, στις προσκρούσεις και στις καιρικές συνθήκες
- Anti-dust
- Εύκολη εφαρμογή – Απλώνεται εύκολα
- Ταχυστέγνωτο
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Φινίρισμα</b>	Σατινέ
<b>Ειδικό Βάρος</b>	1,25± 0,05 kg/l
<b>Στερεά όγκου</b>	41± 1
<b>Στερεά σε βάρος</b>	55± 1
<b>Ιξώδες</b>	100 +/- 10 KU
<b>Αποδοση</b>	6-9 m <sup>2</sup> /L
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	10-30 λεπτά (20°C HR: 60%)
<b>Επαναβαφή</b>	1-2 ώρες (20°C HR: 60%) (πλένεται μετά από 25-30 μέρες).
<b>Αραιώση / Καθαρισμός εργαλείων</b>	Νερό
<b>VOC</b>	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):19,99 g/l
<b>Συσκευασίες</b>	750 ml

*Θερμοκρασία, υγρασία και πάχος στρώσης μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος.*

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Συνιστάται πάντα η δοκιμή πριν από την εφαρμογή.
- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί τέλεια.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία.
- Υγρασία οδοστρώματος: μέγιστη 4% μετρημένη σε βάθος 2cm
- Για την πρώτη στρώση αραιώστε με περίπου 15% νερού. Για τη δεύτερη αραιώστε με 10-15% νερό.

**Αραιώση:** Νερό

Ρολό. Πινέλο 0 - 15 %

Aerographic πιστόλι 10 - 25 %

Air-less πιστόλι 0 - 10 %

**ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ**

Τσιμέντο και παράγωγα:

- 1.-Καθαρίστε τις επιφάνειες πολύ καλά, αφαιρώντας τα άλατα, την υπερβολική υγρασία και τα εξανθήματα.
2. Προετοιμάστε την επιφάνεια ώστε να είναι πορώδης.
- 3.-Καθαρίστε από ξένα υλικά ή/και υπολείμματα.

**Αποκατάσταση και συντήρηση**

Καθαρίστε, απολυμάνετε και αποκαταστήστε τα ελαττωματικά μέρη.

Αφαιρέστε τα σαθρά σημεία των παλιών χρωμάτων.

Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με αμμοβολή για να βελτιώσετε την πρόσφυση.

<b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ</b>	<b>ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ</b>
<b>ΤΣΙΜΕΝΤΟ</b>		
<b>MAX:</b> MONTO SEÑALIZACIÓN <b>STD:</b> MONTO SEÑALIZACIÓN	<b>MAX:</b> MONTO SEÑALIZACIÓN	<b>MAX:</b> MONTO SEÑALIZACIÓN <b>STD:</b> MONTO SEÑALIZACIÓN

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα δοχεία, αναμείξτε τα. Παρακαλούμε ελέγχετε την πιστότητα του χρώματος πριν την εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια. Η MONTO δεν ευθύνεται για δαπάνες βαφής που προέρχονται από εφαρμογή λάθους απόχρωσης. Η MONTO δεν μπορεί να εγγυηθεί το αποτέλεσμα καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις ακριβείς συνθήκες εφαρμογής των προϊόντων της.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τεχνικό τμήμα: 210-9425425

**ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ**

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα  
Τηλ: 210 9425425 Email: [smirniopoulos@smirniopoulos.gr](mailto:smirniopoulos@smirniopoulos.gr)  
Website: [www.smirniopoulos.gr](http://www.smirniopoulos.gr)

PINTURAS MONTO S.A.U. Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX  
961648343 - 46163 Marines -  
e-mail: [comercial@montopinturas.com](mailto:comercial@montopinturas.com)  
<http://www.montopinturas.com>