



Esmalte Uretanado

Χρώμα πολυουρεθάνης



Κωδικός 54_057
T/T 077

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα πολυουρεθάνης ενός συστατικού, άριστης γυαλάδας και μακράς διάρκειας. Στεγνώνει με οξειδωση. Με πολύ εύκολη εφαρμογή. Προσφέρει αποτέλεσμα αφενάδιαστης επιφάνειας. Πολύ σκληρό και ανθεκτικό σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, στην τριβή, στις λιπαρές ουσίες και στο πετρέλαιο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Για τη διακόσμηση και την προστασία των επιφανειών σε θαλάσσιο περιβάλλον: χώροι μηχανών, καμπίνες, καταστρώματα, πλοία, και υπερκατασκευές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Γυαλιστερό.	
Απόχρωση	Λευκό	Μαύρο
Πυκνότητα	1.20 - 1.25 Kg/l /	0.92 - 1.05 Kg/l
Στερεά όγκου	54 - 56%	43 - 46%
Σημείο ανάφλεξης	42°C.	
Καλυπτικότητα	12 - 14 m ² /l (35 - 45 στεγνά μ)	
Χρόνος στεγνώματος 23°C 60 % RH	4 - 6 ώρες	
Επαναβαφή 23°C 60 % RH	18 -24 ώρες	
Αραίωση	TITAN Καθαρό Νέφτι.	
Καθαρισμός εξοπλισμού	TITAN Καθαρό Νέφτι ή YATE Diluyente.	
Συσκευασίες	750ml & 4L	

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία και πάχος μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος και τη καλυπτικότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Airless
Αραίωση κατά προσέγγιση	0-5%		5-15%
Συνιστώμενο τελικό πάχος	60-100 στεγνά μ (2 -3 στρώσεις)		

Ανακατέψτε προσεκτικά το προϊόν στο δοχείο πριν τη χρήση. Οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν πρέπει να έχουν τριφτεί, να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς αλάτι (πλυμένες). Μην εφαρμόζετε το προϊόν εάν η επιφάνεια είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ήλιο ή αν έχει υγρασία πάνω της. (Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου). **Νέες επιφάνειες:** **Ξύλο:** Επικοδόμημα: Εφαρμόστε 1 με 2 στρώσεις αστάρι Selladora TITAN, Preparación Multiusos ή Imprimación Anticorrosiva Epoxi TITAN Yate. Συνεχίστε με Esmalte Uretanado. **Σίδερο:** Επικοδόμημα: Εφαρμόστε μία στρώση Imprimación Anticorrosiva Epoxi TITAN Yate αραιωμένη με 20% TITAN YATE Thinner. Ύστερα από 24 ώρες εφαρμόστε 2 στρώσεις αστάρι TITAN YATE M-150. Ύστερα από 72 ώρες τελειώστε με Esmalte Uretanado. Σε κάθε περίπτωση για εσωτερικές επιφάνειες: 2 στρώσεις Esmalte Uretanado αρκούν. Για εξωτερικές επιφάνειες απαιτούνται 3 στρώσεις. **Επαναβαφή:** Αν η προηγούμενη βαφή είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε, τρίψτε με γυαλόχαρτο και εφαρμόστε απευθείας. Αν είναι σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε τη τελείως και εφαρμόστε όπως σε νέες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel
Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial
Zona Franca **08040 Barcelona, Spain**