TITANLUX Barniz Aspecto Cristal

Βερνίκι 2-συστατικών γυαλιστερό

Κωδικός 12_107
Τ/Τ 04C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βερνίκι 2-συστατικών. Πολύ σκληρό, ελαστικό και ανθεκτικό στο λέκιασμα και το πλύσιμο καθώς επίσης και σε χημικά, λιπαρές ουσίες, πετρέλαιο κτλ. Χάρη στην αντοχή του στις ακτίνες UV, είναι κατάλληλο και για εξωτερική χρήση.

- Δεν κιτρινίζει. Πλένεται.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για προστασία επιφανειών από εξωτικό ξύλο (πεύκο, τηκ κτλ.), φελλό σε σκληρές συνθήκες ή όπου πρέπει να διατηρηθεί μια άριστη εμφάνιση (πάγκοι, ξύλινα πατώματα, μπαλκόνια, καρέκλες, πόρτες κτλ.) **Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε fiberglass, πέτρα και πορώδη πλακάκια.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Γυαλιστερό.
Απόχρωση	Διαφανές.
Πυκνότητα	0.95-1 kg/L.
Στερεά όγκου	43-45%.
Σημείο ανάφλεξης	38.5°C.
Απόδοση	11-15 τ.μ./λίτρο.
Αραίωση/ καθαρ. Εξοπλ.	TITAN YATE Diluyente.
Χρόνος στεγνώματος	5-7 ώρες
Συνθήκες εργασίας	+10ºC - +30ºC
Επαναβαφή	12-24 ώρες
Συσκευασίες	750 ml.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/ΕΚ για το προϊόν τύπος δ κατηγορίας Α/ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών 500 g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 500 g/l ΠΟΕ.

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναλογία μίγματος	4 μέρη βάσης με 1 μέρος καταλύτη		
Διάρκεια ζωής μίγματος	4-8 ώρες σε 23° C		
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο	Ρολό	Πιστόλι
Αραίωση κατά προσέγγιση	5-10%	5-10%	10-20%

Η επιφάνεια πρέπει να είναι γυαλισμένη, καθαρή και στεγνή. Μην εφαρμόζετε με δυνατή ηλιοφάνεια ή με υγρασία. Η εσωτερική υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12% σε σκληρό ξύλο και το 15% σε μαλακό ξύλο. Ασταρώστε κατάλληλα.

Αναμείξτε 4 μέρη Βάσης με 1 μέρος καταλύτη, μόνο όση ποσότητα θα χρειαστείτε για κάθε εφαρμογή. Μετά από 4-8 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, το μείγμα θα πήξει.

Γυμνές επιφάνειες:

- Γυμνό ξύλο: τρίψτε το ξύλο ακολουθώντας τα νερά του. Καθαρίστε και απομακρύνετε υπολείμματα ρητίνης και λειάνετε αιχμηρές κόχες.
- Ρητινώδες και εξωτικό ξύλο (πεύκο, τηκ): Καθαρίστε με YATE Diluyente για να αφαιρέσετε τη ρητίνη και εφαρμόστε όπως σε γυμνό ξύλο.

Εσωτερικά: συνήθως 2 στρώσεις βερνικιού αρκούν. Εξωτερικά: 3 στρώσεις. Μεταξύ στρώσεων πρέπει να μεσολαβήσουν 12-24 ώρες. Τρίψτε μεταξύ των στρώσεων με γυαλόχαρτο.

Επαναβαφή: Παλιές στρώσεις σε καλή κατάσταση: πλύνετε, τρίψτε ελαφρά και εφαρμόστε απευθείας το βερνίκι. Παλιές στρώσεις σε κακή κατάσταση: αφαιρέστε σαθρά σημεία και ξεφλουδίσματα και συνεχίστε όπως σε γυμνό ξύλο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425