



TITANLAK Efecto Madera

Απομίμηση Ξύλου



Κωδικός 12_390
Τ/Τ 024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ειδικό βερνικόχρωμα απομίμησης ξύλου. Εύκολη εφαρμογή. Δημιουργεί όψη φυσικού ξύλου με μία μόνο στρώση, και απαλό, μεταξένιο φινίρισμα. Πλενόμενο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε κάθε λεία ή βερνικωμένη ξύλινη ή μη ξύλινη επιφάνεια, εσωτερική ή εξωτερική: πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Σατινέ
Απόχρωση	8 αποχρώσεις ξύλου
Πυκνότητα	1,10 - 1,16 Kg/l
Στερεά όγκου	50 - 52 %
Σημείο ανάφλεξης	40 - 41 °C
Καλυπτικότητα	10 - 12 τ.μ./λίτρο
Αραιώση	Δεν αραιώνεται
Καθαρισμός εξοπλισμού	TITAN White spirit
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή (23°C) : 6-8 ώρες Επαναβαφή: 24 ώρες τουλάχιστον
Συσκευασίες	750ml

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (d) (400/300) Máx. VOCs 400g/L

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο (πλάτος 7-8 εκ.)

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση. **Μην αραιώνετε.** Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς λιπαρές ουσίες και κατάλληλα προετοιμασμένη. Εφαρμόστε μια πλούσια ομοιογενή στρώση στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Μέσα σε δέκα λεπτά από την εφαρμογή, τονίστε τα νερά του ξύλου όπως επιθυμείτε, περνώντας ελαφρώς τις άκρες ενός βρεγμένου πινέλου σε συνεχείς παράλληλες ή κυματιστές γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση.

Γυμνές επιφάνειες: Ξύλο, γυψοσανίδα: Τρίψτε την επιφάνεια και καθαρίστε καλά. Ασταρώστε με το κατάλληλο αστάρι.. **Σίδερο:** Ασταρώστε με αντισκωριακό αστάρι Multiuso TITAN. Σε εξωτερικές επιφάνειες εφαρμόστε 2 στρώσεις αστάρι. **Μελαμίνη:** Αφαιρέστε τις λιπαρές ουσίες και τρίψτε με γυαλόχαρτο.

Βαμμένες επιφάνειες: Σε καλή κατάσταση: Αφού καθαρίσετε και τρίψετε ελαφρά με γυαλόχαρτο, εφαρμόστε απευθείας. Σαθρά ή παλαιά βερνίκια ή χρώματα πρέπει να αφαιρεθούν με TITAN Quitapinturas και να ασταρωθούν κατάλληλα πριν την εφαρμογή του Efecto Madera.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425

ΔΙΑΘΕΣΗ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 220, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Akzo Nobel
Coatings, S.L.U. C/ Feixa Llarga, 14-20 Industrial
Zona Franca **08040 Barcelona, Spain**