



Barniz Poliuretano Parquets

Βερνίκι πατωμάτων νερού



Κωδικός 12_136

T/T 04J

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γυαλιστερό βερνίκι πολυουρεθάνης με βάση νερού, ενός συστατικού, για εξαιρετικά εύκολη εφαρμογή. Ειδικό για πατώματα που υπόκεινται σε έντονη χρήση, καθώς σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ, ανθεκτικό στις τριβές, χτυπήματα, καθαριστικά οικιακής χρήσης, νερό και οινόπνευμα. Άοσμο. Γρήγορο στέγνωμα. Γυαλιστερό αποτέλεσμα με αντιολισθητικές ιδιότητες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξασφαλίζει προστασία μεγάλης διάρκειας για πατώματα ξύλινα ή από φελλό, καθώς επίσης και για σκάλες που εκτίθενται σε βαριά χρήση. Η συντήρησή του είναι πολύ απλή, αρκεί ένα πέρασμα με πανί πατωμάτων, για να ανακτηθεί η ομορφιά της επιφάνειας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση:	Πολιουρεθάνης
Φινίρισμα	Γυαλιστερό.
Απόχρωση	Διαφανές.
Πυκνότητα	1.04-1.06 kg/L.
Στερεά όγκου	27-30%.
Σημείο ανάφλεξης	---
Καλυπτικότητα	10-16 τ.μ./λίτρο
Χρόνος στεγνώματος	Στην αφή Επαναβαφή
Στους 23°C:	30 λεπτά 2-3 ώρες
Αραιώση Καθ. Εξ/σμού	Νερό.
Συσκευασίες	1 και 2.5 λίτρων.

Περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με 2004/42/IIA (i) (140/140) Μάx. VOCs 60 g/L

Διαφορές στη θερμοκρασία, υγρασία, πάχος κτλ. μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στο χρόνο στεγνώματος, καλυπτικότητα κτλ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο, ρολό.
Αραιώση κατά προσέγγιση	Συνίσταται να μην αραιώνεται. Αν είναι απαραίτητο, αραιώστε μέχρι και 5%.

Γυμνό ξύλο: Ανακατέψτε προσεκτικά στο δοχείο. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις ακολουθώντας πάντα τη φορά του ξύλου, αφήστε 3 ώρες ανάμεσα στις στρώσεις. Τρίψτε απαλά με γυαλόχαρτο για καλύτερο αποτέλεσμα.

Βερνικωμένο ξύλο: Τρίψτε με γυαλόχαρτο και απομακρύνετε τη σκόνη. Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας. Προσκολλάται πολύ καλά στα κλασικά βερνίκια για ξύλινα πατώματα.

Για τροπικά ή εξαιρετικά ρητινώδη ξύλα, ζητήστε την συμβουλή τεχνικού.

Προσοχή: Όταν έχει μόλις εφαρμοστεί, το βερνίκι έχει μια γαλακτώδη όψη που εξαφανίζεται μετά από λίγα λεπτά.

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**